



## Fitxa Tècnica:

# Adherefix

Pont d'adherència per millorar l'ancoratge

El PROMOTOR d'ADHERÈNCIA COM-CAL és una dispersió aquosa dissenyada per millorar l'adherència entre suports amb dubtosa adherència i revestiments nous. És respectuós amb el medi ambient i la salut, lliure d'additius tòxics i sense olor perceptible.

### Composició

Resina com a lligant, àrids i additius seleccionats, sense components tòxics ni additius amb olor.

### Característiques tècniques

<b>Presentació</b>	Envasos de 1 kg i 4 kg
<b>Aspecte</b>	Pols blanc
<b>pH de la mescla</b>	En tràmit
<b>Densitat de la mescla</b>	1,02±0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscositat de la mescla</b>	En tràmit
<b>Contingut de COV'S</b>	En tràmit
<b>Temps d'assecat</b>	6-8 hores (+23°C, 80% HR)

### Propietats producte

Millora de l'adherència, resistent a l'alcalinitat i respectuós amb el medi ambient i la salut.

### Ús recomanat

Tractament adherent recomanat per millorar adherència en superfícies abans de nous revestiments, apte per interiors i exteriors, incloent restauracions i bioconstrucció. S'utilitza també sobre cartró guix i rajola esmaltada / gres com a preparació per a l'aplicació de COM-CAL Deco.

### Preparació del suport

El substrat ha de ser ferm, sec i completament net per garantir una excel·lent adherència del producte.

### Preparació del producte

						
Abocar Adherefix en un recipient	Afegir aigua 1,5 L per 1 kg	Batre fins a obtenir una textura homogènia	Esperar 15 minuts	Remenar	Aplicar	Neteja d'eines amb aigua


### Aplicació

S'aplica amb brotxa o rodillo en una sola mà sobre el substrat, permetent que assequi abans d'aplicar el nou revestiment.

### Neteja d'eines

En estat fresc amb aigua tèbia. Una vegada sec, amb mitjans mecànics.

### Precaucions climàtiques



### Conservació

Utilitzar el producte abans d'un any des de la seva fabricació. Conservar en el seu envàs original tancat hermèticament en un lloc sec i protegit de pluja. Es recomana utilitzar el sac sencer un cop obert.

### Gestió de residus

L'eliminació de restes de producte i el seu envàs ha de realitzar-se d'acord amb la legislació vigent i és responsabilitat del posseïdor final. Per això ha de portar a reciclar els envasos buits a un punt verd de reciclatge separant-ne els diferents materials. En aquest cas paper (etiqueta), plàstic (pot) i runa en cas que hagi sobrat material.

### Seguretat

Protegir les superfícies on no s'intervingui. Rentar les esquitxades immediatament amb aigua abundant.

Els envasos porten les corresponents etiquetes de seguretat, les indicacions de la qual han de ser observades amb deteniment. Ha de respectar-se les exigències de la legislació nacional i local. Consulti la fitxa de seguretat.

Pel seu caràcter alcalí, aquest producte pot resultar irritant per a la pell, ulls i vies respiratòries. Per a la seva manipulació hauran d'observar-se les mesures preventives usuals per al maneig de productes químics, rentar-se les mans abans d'una pausa i al final del treball. No menjar, no beure, ni fumar durant la seva utilització. Utilitzar l'adequada protecció personal (EPI's): respiratòria (màscara), sobre la pell (guants i maniguets) i en els ulls (ulleres).

Mantenir fora de l'abast dels nens. Producte no inflamable.

### Advertiment

La informació subministrada en aquesta fitxa està basada en les dades disponibles en la data d'edició i és fruit dels nostres coneixements i assajos interns amb unes condicions climàtiques determinades. No suposant un compromís per a COM-CAL, a causa de la impossibilitat d'establir una descripció apropiada a cada naturalesa i estat dels diferents suports a tractar, ens és impossible garantir en cada ús concret en obra. Per això no alliberen el consumidor de l'examen i verificació del producte per a la seva correcta utilització específica.

COM-CAL no es fa responsable, en cap cas, de l'aplicació dels seus productes o solucions constructives per part de l'aplicador o altres subjectes que intervenen en l'execució, limitant-se la seva responsabilitat exclusivament als possibles danys atribuïts directament a la qualitat, a causa de fallades en la seva fabricació, del producte subministrat.

El redactor del projecte, la direcció tècnica responsable o subsidiàriament l'empresa aplicadora de l'obra en qüestió han de cerciorar-se de la idoneïtat dels productes ateses les característiques d'aquests, així com les condicions climàtiques, de suport i possibles patologies.

Situacions específiques no contemplades en aquesta fitxa, ha de consultar-se sempre amb el nostre departament tècnic.

No s'atendran reclamacions sense l'envàs original del producte, que permeti l'adequada traçabilitat.